



Research Focus

การศึกษา การใช้สารซิลิกาแทนคาร์บอน เป็นตัวเสริมความแข็งแรงในยางธรรมชาติ

ดร.วันวิสา พัฒนศิริวิศว สถาบันวิจัยแสงขั้นโครงสร้าง (องค์การมหาชน)



รูปที่ 1 XANES สเปกตรัมเมื่อการใช้สารซิลิกาในยางธรรมชาติ



รูปที่ 2 XANES สเปกตรัมของ NR20-Si10-S และ NR30-Si12-S

ปัจจุบันยางธรรมชาติถูกนำมาใช้เป็นวัสดุดีบในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มากมายหลายชนิดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน จนเหมือนเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ เช่น ยางรัดของห้องน้ำ ที่นอน อุปกรณ์ด้านการแพทย์ ยางรถยนต์ ถุงมือยาง สายพานขนส่ง ชิ้นงานทางด้านวิศวกรรม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในนักก่อสร้าง เป็นต้น การแปรรูปยางธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการนั้น สามารถทำได้โดยการเติมสารเคมีชนิดต่างๆ เช่น กัมมัดัน ผงเข้มดำ (carbon black) และสารตัวเร่งต่างๆ เป็นต้น สำหรับผงเข้มดำถือเป็นสารเสริมแรงที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเบื้องต้นให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ทนต่อแรงดึงดันต่อการฉีกขาด และรองรับการกระแทกอย่างไร้ความสามารถเข้มข้นได้จากการกลั่นปีtredeiyin ซึ่งอาจจะหมดไปในไม่ช้า ดังนั้น จึงได้มีการใช้สารซิลิกาเป็นตัวเสริมความแข็งแรงแทนผงเข้มดำ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวเสริมแรงแล้วยังช่วยให้ประยุกต์น้ำมันในการขับรถ

และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้รถบนถนนมากด้วย

คณะวิจัยจึงได้ทำการศึกษาผลของการเติมสารซิลิกาเข้าไปในยางธรรมชาติแบบ *in situ* โดยใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ณ สถาบันวิจัยแสงขั้นโครงสร้าง เพื่อศึกษาชั้ลเฟอร์คลอสลิงค์ ในกระบวนการการวัดเครื่องชั่น เมื่อมีการเติมสารซิลิกาลงในยางธรรมชาติ โดยกระบวนการวัดค่าในเครื่องชั่นนี้จะเป็นการบอกถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของยางธรรมชาติ เช่น ความยืดหยุ่น เป็นต้น

รูปที่ 1 แสดงสเปกตรัม X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES) ของชั้ลเฟอร์เมื่อมีการเติมสารซิลิกาลงไป ในประมาณ 10, 19 และ 35 phr (part per one hundred of rubber: ส่วนในร้อยส่วนของยางโดยน้ำหนัก) โดยจะเห็นว่าตัวแหน่งยอดแหลมของข้อมูลอยู่ที่ประมาณ 2471.4 ถึง 2471.7 eV ซึ่งสอดคล้องกับ polysulfidic โดยยางธรรมชาติเมื่อยังไม่เติมสารซิลิกา (NR20-S) พบว่ามีตัวแหน่งยอดแหลมของข้อมูลที่ 2471.5 และเมื่อเพิ่มปริมาณ

ชิลิกา พบร่วมกับตัวแหน่งยอดแหลมของข้อมูลมีค่าเพิ่มขึ้น โดยตัวแหน่งยอดแหลมของข้อมูลของ NR20-Si35-S อยู่ที่ 2471.7 eV นั้นแสดงว่าความยืดหยุ่นของ polysulfidic ขึ้นแทน เนื่องจากการเติมสารซัลเฟอร์เข้าไปภายหลังจากที่เติมสารซิลิกาแล้วนั้น ทำให้ชัลเฟอร์ที่ใส่เข้าไปภายหลังเกิดการจับตัวกันเป็นหมู่ silanol (SiH_3OH) บนชิลิกาในยางธรรมชาติ ขณะเดียวกันชัลเฟอร์ที่อยู่ในยางบางส่วนอาจจะถูกจับกับสารซิลิกาที่อยู่รอบๆ เนื้อยางเมื่อแห้งลง เพราะได้มีการพับสารชัลเฟอร์คลอสลิงค์รอบๆ อนุภาคของยาง

สเปกตรัม XANES ในรูปที่ 2 สนับสนุนว่าการเกิดหมู่ silanol ในชัลเฟอร์วัลเดในชั่นนั้น สามารถเปลี่ยนเที่ยบได้จากการเตรียมตัวอย่างยางธรรมชาติที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC) ที่ต่างกัน โดยจะเห็นได้ว่าตัวแหน่งยอดแหลมของข้อมูลของ NR20-Si10 และ NR30-Si12 นั้นเป็นพันธะ polysulfidic แต่ความสูงของตัวแหน่งยอดแหลมของข้อมูลของ NR30-Si10 นั้นต่ำกว่าและมีค่าการดูดกลืนรังสีเอกซ์ที่ต่ำ พลังงานสูงกว่า NR20-Si12 ซึ่งแสดงว่าการเพิ่มจำนวนพันธะของ polysulfidic ใน NR30-Si10 นั้นอย่างกว่า NR20-Si12 เมื่อมากจากตัวอย่าง NR30-Si10 นั้นมีความเข้มข้นของเนื้อยาง รวมทั้งชัลเฟอร์และชิลิกาที่มากกว่า NR20-Si12 ทั้งๆ ที่อัตราส่วนในร้อยส่วนของยางโดยน้ำหนักมีค่าเท่ากัน

การเติมสารซิลิกาลงไปจะช่วยให้ยางแข็งแรงขึ้นได้โดยสารดูดซึ่งจากพันธะ polysulfidic สายสั้นเพิ่มมากขึ้น และการเติมสารซิลิกาแบบ *in situ* จะเป็นนำไปทำวัสดุยางที่หลากหลายได้ ซึ่งงานวิจัยนี้จะนำไปสู่การพัฒนาและนำสารซิลิกาไปใช้ในยางธรรมชาติ ■

เอกสารอ้างอิง

- Attaya Tohsana, Pranee Phinyocheep, Sumet Kittipoom, Wanwisa Pattanasiriwisawa and Yuko Ikeda, "Novel biphasic structured composite prepared by *in situ* silica filling in natural rubber latex", Polym. Adv. Technol. (2011). Online published: 13 SEP 2011, DOI: 10.1002/pat.2051;