

# การประชุมผลงานทางวิชาการเหมืองแร่ ปี 2520 การค้นคว้าทดลองตรวจสอบดินขาวเพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์

ชาญ จรรย์วนิชย์

## คำนำ

อุตสาหกรรมเซรามิกส์ในประเทศซึ่งใช้ดินขาวเป็นวัตถุดิบสำคัญนั้น อาจต้องการดินขาวหลายชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ขึ้นกับประเภทของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตจำหน่าย ถ้าเป็นไปได้โรงงานต่างๆ มักเลือกใช้ดินขาวจากแหล่งต่างกัน เพื่อให้ต้นทุนการผลิตของตนต่ำที่สุด ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของดินขาวที่เหมาะสมกับขบวนการผลิตที่โรงงานใช้อยู่ ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาด และระยะทางจากแหล่งถึงโรงงาน เอกสารนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติต่างๆ ของดินขาว และเครื่องมือที่จำเป็นในการตรวจสอบและแต่งดินขาวเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์

## 1. บทนำ

ดินขาวเป็นแร่ตามธรรมชาติที่เกิดจากการสัฟฟิง และการสลายตัวทางเคมี ของหินอัคนี และหินแปรบางชนิด แร่สำคัญส่วนใหญ่ที่ประกอบกันเป็นพวกดินขาว คือพวก layer lattice silicates ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยชั้น silicon-oxygen tetrahedron และชั้น aluminum-oxygen hydroxyl octahedron ประกอบกันอยู่ การจำแนกดินขาวกระทำโดยจำแนกจากลักษณะการรวมตัวกันของชั้น โครงสร้างดังกล่าวมักแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น Kaolinite group ประกอบด้วยแร่เคโอลินท์ ฮัลลอยไซต์ คริสโซไทล์ ดิคไกท์ และแนคโครท์

Montmorillonite group ประกอบด้วยแร่ เช่น มอนต์โมริลโลไนท์ ไบเคลไลท์ ซาโปไนท์และเฮคโตไรท์

Chlorite group ประกอบด้วยแร่คลอไรท์ ซาโมไซต์ นอกจากนี้ยังมีพวก mixed layer group ด้วย

ดินขาวที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเซรามิกจะประกอบด้วยแร่เคลอิไลต์เป็นส่วนใหญ่ แร่เคลอิไลต์มีส่วนประกอบทางเคมีตามทฤษฎี ดังนี้

ซิลิกา 46.3% อลูมินา 39.8% และน้ำ 13.9% แต่ดินขาวที่เกิดตามธรรมชาติมักมีสิ่งอื่นเจือปนอยู่ด้วย เมื่อวิเคราะห์ทางเคมีมักพบว่าจะมี  $Fe_2O_3$ ,  $TiO_2$ , CaO, MgO,  $Na_2O$  และ  $K_2O$  ปนอยู่ด้วยเสมอ

## 2. คุณสมบัติภายในสำคัญของแร่ดินขาวแต่ละแหล่ง

ดินขาวแต่ละแหล่งก่อนจะถูกนำไปใช้งานจะต้องได้รับการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญ 5 ประการก่อน ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญดังนี้

2.1 ผลวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis) ดินขาวควรได้รับการวิเคราะห์ทางเคมีหาปริมาณของ  $SiO_2$ ,  $Al_2O_3$ ,  $Fe_2O_3$ ,  $TiO_2$ , CaO, MgO,  $Na_2O$ ,  $K_2O$ , และ Loss on Ignition

2.2 ส่วนประกอบของแร่ (Mineralogical Analysis) ดินขาวจะต้องผ่านการวิจัยว่าประกอบด้วยแร่อะไรเป็นส่วนใหญ่และมีแร่อื่นอะไรบ้าง เช่น เป็นเคลอิไลต์ อิลไลต์ มอนต์โมริลโลไนท์ ดิโคไลท์ และมีควอท ไมก้า พวกมัสโคไวท์ พาราโกไนท์ แคลไซต์ แมกนีไซต์ อิลเมนไนท์ รูไทล์ และลิกันท์หรืออินทรีย์วัตถุปนมากน้อยเพียงใด ส่วนประกอบของแร่ที่เจือปนเหล่านี้เรามีวิธีการหาโดยการคำนวณจากผลวิเคราะห์ทางเคมีด้วย นอกเหนือจากการวิเคราะห์ด้วยพวกเครื่องมือชนิดต่าง ๆ

2.3 Particle Size distribution การกระจายความละเอียดหยาบของดินขาว ซึ่งเป็นการบอกถึงว่าดินแต่ละแหล่งมีความละเอียดหยาบในช่วงขนาดน้อยกว่า 44 ไมโครเมตร ถึง 0.1 ไมโครเมตรอย่างไรบ้าง ค่านี้สามารถหาได้จากเครื่องมือต่าง ๆ ในการทำ Particle size analyzer แต่ที่นิยมกันมากคือการทำด้วย Soil Hydrometer ควบคู่กับเครื่อง centrifuge

ค่าที่ออกมาจะเป็นในลักษณะยกตัวอย่างเช่น ดินระนอง มีสารขนาดน้อยกว่า 1 ไมโครเมตร เท่าไรเปอร์เซ็นต์  $-20 \text{ um} = 88\%$ ,  $-10 \text{ um} = 60\%$ ,  $-5 \text{ um} = 40.8\%$ ,  $-2 \text{ um} = 37.5\%$ ,  $-1 \text{ um} = 34.1\%$ ,  $-0.5 \text{ um} = 24.7\%$ ,  $-0.2 \text{ um} = 7.5 \%$

มักจะใช้วิธีการเขียนกราฟแสดงค่าการกระจายของความละเอียด หยาบ

2.4 Colloids and Surface area เพื่อต้องการทราบปริมาณของสารที่ขนาดต่ำกว่า 0.2 ไมโครเมตรซึ่งรวมเรียกว่า Colloid ซึ่งจะแสดงคุณสมบัติของ colloid แตกต่างไปจากขนาดที่โตขึ้น และเป็นส่วนที่ให้พื้นที่ผิวมากกว่าส่วนอื่นๆ ปกติเรามีเครื่องมือพวก gas absorption ในการหาพื้นที่ผิว แต่เราสามารถหาค่าคุณสมบัติการดูดซับของดินด้วยการแลกเปลี่ยน cation ที่เรียกว่า dye adsorption มาเป็นดัชนีในการวิเคราะห์ปริมาณ colloid และพื้นที่ผิวได้

2.5 Colloid Modifiers คือปริมาณสารที่มีปฏิกิริยากับพวก Colloid ที่ปน ที่สำคัญคือชนิดและปริมาณของอินทรีย์วัตถุ ว่ามากน้อยเพียงใด และพวก Soluble salts ต่างๆ ที่ละลายปนอยู่ในดิน เช่นปริมาณของซัลเฟต และคลอไรด์ เป็นต้น และเราสามารถหาค่าปริมาณได้โดยวิธีการทางเคมี

### 3. คุณสมบัติทางกายภาพของดินขาว

โดยปกติแล้ว อุตสาหกรรมเซรามิกส์ทั่วไปมักใช้วัตถุดิบที่สำคัญ คือดินขาว ดินเหนียว หินปูนม้าและทราย โดยนำมาผสมกันที่อัตราส่วนต่างๆ แล้วนำมาขึ้นรูปและเผาเพื่อให้เกิดเนื้อแข็ง แกร่งและมีคุณสมบัติขั้นสุดท้ายตาม ประโยชน์ที่จะนำผลิตภัณฑ์นั้นไปใช้งาน คุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญของดินขาว จึงต้องคำนึงถึงในแง่คุณสมบัติก่อนเผาและหลังคุณสมบัติหลังเผาแล้ว ดังจะได้แยกต่อไป โดยระลึกเสมอว่า คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเนื้อซึ่งกันและกันเสมอ ดังรูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติภายใน และคุณสมบัติทางกายภาพของดินขาว

### 3.1 คุณสมบัติก่อนเผา

3.1.1. Plastic water คือปริมาณน้ำขังดินตั้งแต่แหล่งต้องการใช้ผสมเพื่อ  
ให้มีความเหนียวใช้งานได้ ปกติแล้วดินจากแหล่งต่างๆ ต้องการปริมาณน้ำไม่เท่ากัน

3.1.2 Viscosity คือความข้นใสของน้ำดิน เป็นคุณสมบัติที่ต้องการทราบว่าเมื่อนำดินมาทำเป็นน้ำดินข้นแล้ว ดินนั้นสามารถนำมาทำเป็นน้ำดินข้นได้ยากง่ายและมีความ  
ข้นใสมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร

3.1.3 Filtration เป็นคุณสมบัติที่แสดงว่าดินนั้นจะถูกรองได้ยากง่ายหรือ  
เร็วช้าต่างกันอย่างไร

3.1.4 Plasticity คือ ค่าความเหนียว

3.1.5 Shrinkage คือ ค่าการหดตัวของดินเมื่อแห้ง

3.1.6 Strength ค่านเชื่อมโยงระหว่างค่าความเหนียวและความละเอียด  
หยาบของดินหาได้เป็นค่า Dry Modulus of Rupture.

3.1.7 Casting and Dispersion เป็นคุณสมบัติของดินตั้งแต่แหล่งที่จะ  
สามารถนำมาทำเป็นน้ำดินเพื่อใช้ในการใน การขึ้นรูปด้วยวิธีการ หล่อในแบบ ปูนพลาสติกเตอร์ ว่า  
เหมาะสมและหล่อได้ช้าไวเพียงไร

### 3.2 คุณสมบัติหลังการเผา

3.2.1 Shrinkage คือความหดตัวมากน้อยภายหลังการเผา

3.2.2 Vitriying and Sintering คือช่วงอุณหภูมิการสุกตัวของดินว่ากว้าง  
หรือแคบและลักษณะการเชื่อมตัว

3.2.3 Strength ค่า Fire Modulus of Rupture เมื่อภายหลังการเผา

3.2.4 Porosity and Texture เป็นค่าความพรุนตัวและลักษณะเนื้อภายนอก  
ของดินหลังเผา

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติภายในและคุณสมบัติทางกายภาพของดิน  
ขาว

คุณสมบัติก่อนเผา		คุณสมบัติหลังการเผา
Plastic water	CHEMICAL ANALYSIS	Shrinkage
Viscosity		
	MINERALOGICAL	Vitrifying and
Filtration	ANALYSIS	Sintering
Plasticity		Strength
	PARTICLE SIZE	
Shrinkage	DISTRIBUTION	Porosity and
		Texture
Strength	COLLOIDS SURFACE	
	AREA	Color
Casting and Dispersion		
		Thermal expansion
	COLLOID MODIFIERS	
etc		etc

3.2.5 Color สีภายหลังการเผา

3.2.6 Thermal Expansion ลักษณะการขยายตัวของดินระหว่างการเผาที่  
อุณหภูมิต่างๆ

จากการสำรวจตำราทางเซรามิกพบว่า มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากระหว่างคุณสมบัติก่อนเผาและคุณสมบัติหลังเผาของวัตถุดิบที่ใช้ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติภายในที่สำคัญ 5 ประการ ดังได้กล่าวมาแล้ว

ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบของเนื้อและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานและการ बनรูปต่างกัน ค่าที่ขีดเส้นใต้แสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการและจำเป็นสำหรับแต่ละส่วนผสม อัตราส่วนของอลูมินาต่อซิลิกาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเนื้อผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เพราะค่านี้อาจจะควบคุม glaze fit ซึ่งหมายถึงความสามารถของเนื้อและน้ำยาเคลือบที่จะใช้ด้วยกันได้ ค่าความขาวภายหลังการเผาของผลิตภัณฑ์ประเภทเยมตัว (Vitreous) ขึ้นกับปริมาณสัมพัทธ์ของ  $TiO_2$  กับ  $Fe_2O_3$  ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภท Chinaware จะต้องมีย่าน้อยมาก ขณะที่เนื้อของเครื่องสุขภัณฑ์สามารถใช้ดินและวัตถุดิบอื่นซึ่งเมื่อเผาแล้วให้สีเข้มกว่าได้ แต่ส่วนผสมของเครื่องสุขภัณฑ์บังคับว่าจะต้องมีปริมาณไมก้าละเอียด (Subsieve) อยู่ส่วนหนึ่งเพราะเชื่อกันว่า จะช่วยทำให้คุณสมบัติของน้ำดินที่ใช้ในการหล่อเครื่องสุขภัณฑ์ดีขึ้น ในทำนองเดียวกัน ปริมาณสารอินทรีย์ และ Soluble Sulphate เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการควบคุมคุณสมบัติของน้ำดินที่จะใช้ทำเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับ Dinnerware และ Electrical Porcelain ที่ต้องการค่าความทนทานสูง จะต้องเติม Calcined  $Al_2O_3$  ลงไปในส่วนผสมด้วย สำหรับเนื้อกระเบื้องผนัง จะต้องระวังเกี่ยวกับค่า Moisture expansion คือการขยายตัวของผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับความชื้นในอากาศซึ่งเชื่อกันว่าสามารถควบคุมได้ด้วยปริมาณของ Mg จากการใส่ Taic เป็นส่วนผสม สำหรับการสังเกตการกระจายความละเอียดหยาบ (Particle Size Distribution) นั้น มักจะใช้เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าขนาด 1 ไมครอนเป็นดัชนีแสดงความละเอียดหยาบ

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของเนื้อและส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งแตกต่างกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานและการขบรูปต่างกัน ค่าที่ขีดเส้นใต้แสดงถึงคุณสมบัติที่ต้องการและจำเป็นสำหรับแต่ละส่วนผสม

	Sanitary Casting	Electrical Porcelain	High M.O.R. Porcelain	Hotel China	High M.O.R. China	Wall Tile
<b>Chemical Analysis</b>						
% SiO <sub>2</sub>	<u>64.8</u>	<u>67.8</u>	<u>46.2</u>	<u>69.4</u>	<u>54.8</u>	<u>57.2</u>
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<u>22.3</u>	<u>20.5</u>	<u>41.9</u>	<u>20.1</u>	<u>35.3</u>	<u>11.4</u>
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.43	0.40	0.31	<u>0.28</u>	<u>0.16</u>	0.46
TiO <sub>2</sub>	0.67	0.48	0.62	<u>0.26</u>	<u>0.25</u>	0.58
CaO	0.65	0.24	0.24	<u>0.97</u>	<u>0.65</u>	<u>7.89</u>
MgO	0.09	0.14	0.10	0.10	0.08	<u>14.93</u>
K <sub>2</sub> O	<u>1.97</u>	<u>4.04</u>	<u>3.92</u>	1.51	<u>1.25</u>	0.10
Na <sub>2</sub> O	<u>2.33</u>	1.06	1.13	<u>1.36</u>	<u>1.29</u>	0.04
Ignition	6.93	5.44	<u>5.96</u>	6.08	5.97	6.79
<b>Minerals</b>						
% Clay Substance	<u>35.2</u>	<u>28.4</u>	<u>36.5</u>	<u>35.9</u>	<u>35.9</u>	<u>26.6</u>
Free Silica	<u>30.7</u>	<u>31.6</u>	<u>7.4</u>	<u>36.2</u>	<u>25.3</u>	<u>6.0</u>
Mica	<u>5.2</u>	9.5	3.4	5.5	3.9	1.3
Organic	<u>0.8</u>	0.9	0.7	0.3	0.4	0.5
Free Alumina	nil	nil	<u>20.0</u>	nil	<u>15.0</u>	nil
<b>Particle Size</b>						
% Minus 20 m	80	85	87	85	88	70
10	65	70	78	68	72	57
5	49	56	57	51	48	48
2	34	37	32	29	23	38

	Sanitary Casting	Electrical Porcelain	High M.O.R Porcelain	Hotel China	High M.O.R. China	Wall Tile
<u>Particle Size</u>						
1	<u>23</u>	<u>30</u>	<u>26</u>	<u>20</u>	<u>16</u>	<u>30</u>
0.5	15	23	18	13	10	22
0.2	7	12	11	5	4	12
<u>Colloid Index</u> meg Me Blue/100 g	<u>3.1</u>	<u>3.6</u>	<u>3.3</u>	<u>2.2</u>	<u>2.0</u>	<u>3.2</u>

#### 4. ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย

ดินขาวที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกภายในประเทศ แบ่งได้ตามลักษณะการนำมาใช้งานเป็นดินขาวที่ล้างแล้วกับดินขาวที่ไม่ต้องล้าง หากเราจะจำแนกตามคุณสมบัติภายในของเนื้อดินขาวเราอาจจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ดินขาวซึ่งประกอบด้วยแร่ Kaolinite เป็นส่วนใหญ่ มีคุณสมบัติตามแหล่งกำเนิด เช่นเดียวกับดินขาวมาตรฐานสากล คือ ดินขาวจาก จ. ระนอง จ. นราธิวาส และ จ. ปราจีนบุรี ดินทั้ง 3 แหล่งนี้ ปัจจุบันมีโรงล้างดินผลิตรายจำหน่าย ดินจาก จ. ระนอง และดินจาก จ. นราธิวาส มีความคล้ายคลึงกันคือมีความเหนียวน้อยเผาแล้วสีขาวมาก และมีความทนไฟสูง ดินนราธิวาสมีปริมาณความละเอียดสูงกว่าและมีปริมาณไมก้าละเอียดน้อยกว่าดินระนอง ดินจาก จ. ระนองค่อนข้างหายาก แต่มีคุณสมบัติในการหล่อผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าดินนราธิวาส ดินขาวล้างแล้วจาก จ. ปราจีนบุรี เป็นดินที่มีปริมาณอลูมินาสูงเท่า ๆ กับสองแหล่งที่กล่าวมาแล้วแต่มีความละเอียดและความเหนียวมากเป็นพิเศษ โดยมีความทนไฟต่ำกว่าดินจาก จ. ระนอง และ จ. นราธิวาส

๒. ดินขาวซึ่งประกอบด้วยแร่ Kaolinite ในปริมาณน้อย หากมีพวกทรายหรือแร่อื่น ๆ ปนอยู่เป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากมักไม่นิยมล้าง นำมาใช้งานได้เลย ที่ทำการล้างก็มีดินขาวจาก อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง สำหรับแหล่งอื่น ๆ เช่น ดินขาว อ. งาว ดินขาวจากแหล่งต่าง ๆ ทางภาคตะวันออก และดินจาก อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี ดินพวกนี้ถึงแม้จะนำมาล้าง ก็มีปริมาณอลูมินาต่ำกว่ามาตรฐานสากล มีความหดรัดตัวค่อนข้างสูง และทนไฟต่ำกว่าพวกแรก แต่ทว่ามีราคาถูก

การจำแนกอุตสาหกรรมที่ใช้ดินขาวเป็นวัตถุดิบอาจจำแนกออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ใช้ความร้อนสูง และประเภทที่ใช้ความร้อนปานกลาง

ก. อุตสาหกรรมประเภทใช้ความร้อนสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเผาตั้งแต่  $๑๓๐๐^{\circ}\text{C}$  ขึ้นไป เช่น อุตสาหกรรมทำงานขามประเภทปอร์สเลน และอุตสาหกรรมวัตถุดิบไฟ สำหรับงานและขามประเภทที่ต้องการดินขาวซึ่งมีความทนไฟสูง เมื่อเผาแล้วให้สีขาว จึงนิยมใช้ดินขาวจาก จ. ระนองและนราธิวาสเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ดินขาวล้างแล้วจาก จ. ลำปาง ผสมเป็นส่วนน้อยเพื่อช่วยในการขึ้นรูป ไม่นิยมใช้ดินขาวซึ่งไม่ผ่านการล้างเพราะอาจมีสิ่งสกปรกเจือปนและมีส่วนประกอบทางเคมีเปลี่ยนแปลงอันอาจทำให้ผลิตภัณฑ์สูญเสียเพิ่มขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมวัตถุดิบไฟซึ่งมีราคาถูกกว่าเครื่องปอร์สเลน ใช้ดินขาวล้างแล้วจาก จ. ระนองและนราธิวาสเป็นส่วนน้อย เพราะราคาแพง นำมาใช้เพื่อต้องการปริมาณอลูมินา และเอาคุณสมบัติความเหนียวในตัวดินขาวช่วยในการประสานวัตถุดิบไฟมาช่วยในการขึ้นรูป ปกติแล้วอุตสาหกรรมวัตถุดิบไฟจึงนิยมใช้ดินเหนียวที่มีปริมาณอลูมินาสูงและมีความทนไฟเช่น ดินเหนียวจาก จ. สุราษฎร์ธานีมากกว่าดินขาวล้างแล้ว เพราะมีราคาถูกกว่าดินขาวที่ต้องทำการล้าง ขณะเดียวกัน ดินขาวจาก จ. ปราจีนบุรี เนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ฯ จึงมีราคาถูกกว่าแหล่งอื่นและมีความเหนียวสูง จึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมวัตถุดิบไฟด้วย

ข. อุตสาหกรรมประเภทใช้ความร้อนปานกลาง ประเภทนี้ใช้ความร้อนในการเผาผลิตภัณฑ์ต่ำกว่า  $๑๒๒๐^{\circ}\text{C}$  เช่นผลิตภัณฑ์โมเสค กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องบุผนัง ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ราคาถูกกว่าประเภทปอร์สเลน จึงมักนิยมใช้ดินขาวที่ล้างแล้วในปริมาณต่ำกว่า นอกจากนี้ยังสามารถใช้ดินที่ไม่ต้องทำการล้างในปริมาณสูงชัน จึงนิยมใช้ดินจาก จ. ลำปางและแหล่งที่ใกล้เคียงโรงงาน และสามารถใช้น้ำเหนียวในปริมาณสูง เพราะผลิตภัณฑ์

ไม่ต้องการความขาวเยี่ยงปอร์สเลน สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์, Electrical porcelain และการทำของชำร่วยต้องการเนื้อซึ่งมีคุณภาพปานกลาง คือคุณภาพต่ำกว่าประเภทปอร์สเลน มักใช้ดินขาวที่ล้างแล้วและชนิดไม่ล้างผสมกัน

การเลือกดินของแต่ละโรงงานเพื่อนำมาใช้ผสมทำผลิตภัณฑ์นั้น ขึ้นกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่จะผลิตรายจำหน่าย และขบวนการในการขบรูป ตลอดจนราคาวัตถุดิบที่ส่งถึงโรงงานด้วย โรงงานแต่ละแห่งจึงเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น โรงงานทำเครื่องสุขภัณฑ์ ต้องการดินซึ่งให้คุณสมบัติการหล่อแบบที่ดี และมีความเหนียวพอสมควร หากใช้ดินขาวซึ่งมีความเหนียวน้อย แต่มีคุณสมบัติการหล่อแบบดี จึงต้องการความเหนียวจากดินเหนียวมาช่วย การผลิตกระเบื้องปูพื้นขบรูปด้วยเครื่องอัด (Hydraulic Press) จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติการหล่อของดินที่นำมาใช้ แต่ขนาดของแผ่นกระเบื้องเป็นเรื่องสำคัญจึงต้องพิจารณาในเรื่องของความหดตัว เพื่อขนาดจะได้เท่ากัน ขณะที่การทำของชำร่วยหรือขบรูปด้วยการบ้นต้องการเนื้อที่มีความเหนียวสูง มีฉะนั้นแล้วจะขบรูปลำบาก

ตารางที่ ๒ แสดงผลวิเคราะห์ดินขาวทางกายภาพและเคมี

	ดินระนอง	ดินนราธิวาส	ดินปราจีนบุรี	ดินลำปาง (อ. แจ้ห่ม)
<b>Chemical Analysis</b>				
% SiO <sub>2</sub>	48.75	46.08	49.5	66.05
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	34.58	36.90	35.8	22.55
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.71	1.67	0.5	0.68
TiO <sub>2</sub>	0.02	0.88	0.18	0.02
CaO	0.07	0.05	0.9	0.08
MgO	0.34	0.11	1.13	0.54
K <sub>2</sub> O	2.52	0.10	0.09	4.19
Na <sub>2</sub> O	0.48	0.98	0.07	0.41
Ignition	10.66	13.05	11.5	4.65

	ดินระนอง	ดินนราธิวาส	ดินปราจีนบุรี	ดินลำปาง (อ.แจ้ห่ม)
<b>Minerals (calc)</b>				
% Clay substance	66.8	80.29	88.95	19.8
Free Silica	8.24	2.67	7.38	39.5
Mica	21.3	12.92	1.62	35.5
Organic	0.30	1.23	—	1.72
<b>Particle Size</b>				
% Minus 20 m	88.0	100	99.92	99.7
10	60.0	98	90.2	78.8
5	40.8	77.8	84.9	64.0
2	37.5	62.5	71.0	38.3
1	34.1	46.5	65.5	29.3
0.5	24.7	21.5	60.5	11.3
0.2	7.5	9.5	50.5	6.5
<b>Colloid Index</b>				
meg Me Blue/100g	2.6	3.5	4.4	5.4
Dry M.O.R. (psi)	150	18	115	150
% Dry Shrinkage	4.5	—	—	4.5
% Total Shrinkage (1200° C)	12.0	11.27	18.4	18.0

ผลการทดลองอื่น ๆ

— ดินขาว ต. บางขัน จ. ระนอง ผลวิเคราะห์ทาง X-RAYS ประกอบด้วย

1. Kaolin
2. Quartz (Minor)
3. Mica (Major)
4. Microcline (Traces)

- ปริมาณ Soluble Ca 80 ppm  
 ปริมาณ Soluble Ca + Mg 120 ppm
- ดินขาว ต. โค้ะเต็ง อ. สุโหงป่าตี จ. นราธิวาส ผลวิเคราะห์ทาง X-RAYS ประกอบด้วยแร่เคลอิไลต์ (Kaolinite) แร้อิลไลต์ (Illite) และแร่วอท์
- ทางธรณีเคมี มี Sn 10 ppm  
 W nil
- ดินขาวบ้านโคกไม้ลาย ต. โคกไม้ลาย อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี ผลวิเคราะห์ทาง X-RAYS ประกอบด้วย Kaolinite และวอท์
  - ดินขาว อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง ผลวิเคราะห์ทาง X-RAYS ประกอบด้วย
    1. Quartz
    2. Mica
    3. Kaolin (minor)
    4. Halloysite
    5. Unidentified Phase a (minor)
    6. Albite (trace)

ปริมาณ Soluble Ca 2030 ppm

ปริมาณ Soluble Ca + Mg 2340 ppm

## 5. เครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนาแร่ดินขาว

ในการที่จะพัฒนาแร่ดินขาว ดินเหนียว ในอันที่จะนำมาส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ จากแหล่งซึ่งอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบคุณสมบัติทางแร่ (Mineralogy) เป็นอันดับแรก เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานวิเคราะห์วิจัยดินนั้นดังต่อไปนี้

5.1 เครื่อง X-RAY Diffractometer เครื่องมือที่มีประโยชน์ในการ identify หรือบอกให้ทราบว่า ตัวอย่างดินขาวนั้นประกอบด้วยแร่ดิน (Clay mineral) ตัวใด และมีแร่ชนิดอื่นอะไรปนอยู่บ้างเพราะแร่แต่ละชนิดจะให้กลุ่มของ peak (Diffraction line) ที่มีความสูงต่ำและตำแหน่งที่เกิดต่างกันอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของแร่แต่ละชนิด ทำให้สามารถ identify ได้ดังตัวอย่างในตารางที่ 3

FIGURE 3 Clay and Related Minerals

	Composition	Crystal system	Three principal lines, d in Å; I, relative intensity						Endothermic Peaks (maxima)		Exothermic Peaks (maxima)	
			d	I	d	I	d	I	Temp Magnitude °C	Temp Magnitude	Temp Magnitude °C	Temp Magnitude
Kaolinite	$\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4$	Triclinic	7.15	10	3.566	10	2.331	10	105 small	985 v. large		
halloysite (normal)	$\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4$	Hexagonal	7.2	8	3.566	8	4.422	10	115 medium	985 large		
dickite	$\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4$	Monoclinic	7.14	10	3.576	10	2.318	8	105 v. small	980 large		
nacrite	$\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4$	Orthorhombic	7.08	10	3.58	9	2.418	10	105 v. small	980 large		
anauxite	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	—	7.1	10	3.57	10	2.35	10	105 v. small	980 large		
montmorillonite	$(\text{Al}, \text{Mg})_2\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$	Monoclinic	14.7	10	4.42	5	1.49	4	140 medium	920 small		
nontonite	$(\text{Al}, \text{Fe}, \text{Mg})_2(\text{Al}, \text{Si})_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$	Monoclinic	14.0	10	4.48	3	1.51	2	140 medium	900 small		
talc	$\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$	Monoclinic	9.30	8	3.10	10	1.53	8	910 medium(broad)	—		
pyrophyllite	$\text{Al}_2\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$	Monoclinic	9.14	8	3.06	10	1.50	8	750 medium(broad)	—		
vermiculite	$(\text{Mg}, \text{Fe})_3(\text{Al}, \text{Si})_4\text{O}_{10}(\text{HO})_3$	Monoclinic	14.1	10	3.54	6	1.53	6	120-200 medium	860 small		
glaucanite	$\text{KMg}(\text{Fe}, \text{Al})_3\text{Si}_6\text{O}_{18} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	Monoclinic	9.92	10	4.45	9	3.34	9	110 small	920 medium		
muscovite	$\text{KAl}_2(\text{Al}, \text{Si}_3)\text{O}_{10}(\text{OH})_2$	Monoclinic	9.98	10	3.333	9	2.57	10	600-900 small (broad)	—		
paragonite	$\text{NaAl}_2(\text{Al}, \text{Si}_3)\text{O}_{10}(\text{OH})_2$	Monoclinic	9.97	6	4.41	10	3.10	10	—	—		
biotite	$\text{K}(\text{Mg}, \text{Fe})_3(\text{Al}, \text{Si}_3)\text{O}_{10}(\text{OH})_2$	Monoclinic	10.1	10	3.36	9	2.65	7	550 medium	—		
									700-900 small(broad)	—		


5.2 Differential Thermal Analyzer (DTA) เป็นเครื่องมือเพื่อศึกษาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับแร่ดินขาว เมื่อเผาที่อุณหภูมิต่างๆ แร่ต่างชนิดกันจะสามารถ identify ได้เพราะมีปฏิกิริยาต่างๆ เกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่างกัน ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือนี้จะช่วยสนับสนุนข้อมูลจากเครื่อง X-RAY Diffractometer นอกจากใช้ในการ identify แร่ดินขาวแล้ว เครื่องมือนี้ยังเหมาะสมสำหรับศึกษาเพื่อใช้ในการวิจัยส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เซรามิกชนิดต่างๆ อีกด้วย

5.3 Dilatometer เป็นเครื่องมือที่จะบอกให้ทราบว่า ดินขาวแต่ละแหล่ง หรือส่วนผสมเนือผลิตภัณฑ์ของแต่ละชนิด มีเปอร์เซ็นต์การขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน (Thermal expansion) ที่อุณหภูมิต่างๆ เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการวิจัยการใช้วัสดุดิบจากแหล่งต่างๆ มาผสมเป็นเนือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีคุณสมบัติการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน สอดคล้องกับขบวนการเผาในโรงได้ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจจะเกิดการสูญเสีย หากผลิตภัณฑ์จากแร่ซึ่งมีการขยายตัวแตกต่างกัน

## 6. การล้างดินขาวเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก

การล้างดินขาวเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมเซรามิกแสดงในรูปที่ 2 นั้น ที่จริงเป็นการคัดขนาดส่วนที่หยาบทั้ง (Sizing and Classification) ปัญหาใหญ่ในการนี้ คือ วิธีการที่จะคัดให้ได้ขนาดที่ต้องการและการเก็บเนือดินที่ล้างแล้วให้มากที่สุด ตามมาตรฐานสากลดินเซรามิกเกรดควรจะมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกิน 44 ไมโครเมตร (325 เมช) สำหรับเมืองไทยดินเซรามิกเกรดถูกจำหน่ายใน 2 ขนาด คือ ดินขาวเบอร์ 200 และ 300 ซึ่งปกติก็เข้าใจกันว่าควรจะเป็นดินที่มีความละเอียดน้อยกว่า 200 และ 300 เมช ตามลำดับ แต่ความจริงแล้วดินที่ล้างขายกันในปัจจุบันยังมีส่วนที่หยาบปนอยู่ค่อนข้างมากเกินไป เพราะความไม่ระมัดระวังในการล้างดินขาว อันเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ดินขาวที่ล้างแล้วมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้เขียนอยากจะเสนอแนะว่า การล้างดินขาวของบ้านเรา ดินที่ล้างแล้วควรมีขนาด + 100 เมช น้อยกว่า 0.2%, + 240 เมช น้อยกว่า 0.5%, + 325 เมช น้อยกว่า 2.0%

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงการล้างดินขาวเกรดเซรามิกจากแหล่งปฐมภูมิ



## สรุป

ประเทศไทยเรามีแหล่งดินขาวกระจุกกระจายอยู่ทั่วไป แหล่งผลิตดินขาวเกรดเซรามิกมีคุณภาพดีมาจาก จ. ระนอง จ. นราธิวาส จ. ปราชญ์บุรี และ จ. ลำปาง แหล่งดินขาวเหล่านี้มีปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศ นอกจากนี้ยังนับว่าโชคดีที่มีแหล่งดินขาวซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมเซรามิกแต่ละประเภท หากได้มีการพัฒนาการทำเหมือง และการแต่งดินขาวให้ดียิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน คิดว่าจะสามารถส่งดินขาวสำหรับงานเซรามิกชนิดต่างๆ ไปจำหน่ายต่างประเทศได้ อุตสาหกรรมเซรามิกหลายประเภทสามารถใช้ดินขาวซึ่งไม่ต้องผ่านการล้าง ราคาวัตถุดิบจึงขึ้นอยู่กับระยะทางการขนส่งมายังโรงงาน แหล่งดินขาวต่างๆ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงแหล่งอุตสาหกรรมสมควรที่จะได้รับการพัฒนานำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในการนี้จะต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพง และการวิจัยนำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

## หนังสืออ้างอิง

1. The Chemistry and Physics of Clays and Allied Ceramic Materials  
by Rex W. Grimshaw
2. รายงานเรื่อง ดินขาว ดินเหนียว หินปูนม้า และทรายจากแหล่งต่างๆ  
เกี่ยวกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก โดยชาญ จรรยาอนิชย์, พัทธ์ชัย หาญจวนิช
3. รายงานการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ดินขาว อ. สุโขทัย อ. ระแงะ  
อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส โดยธงชัย พงษ์ศรี
4. รายงานการสำรวจแหล่งแร่ดินใน จ. นครนายก ปราชญ์บุรี สระบุรี ชลบุรี  
จันทบุรี และตราด (รวมทั้งแหล่งแร่เฟลสปาร์ ทรายแก้ว และแร่ควอทซ์) โดย ธงชัย  
พงษ์ศรี, พัทธ์ชัย หาญจวนิช